

有机硅压克力手感微粉

PJ-5

产品物性

品名 (型号)	PJ-5
平均粒径 (um)	5
外观	白色粉末
密度 (20℃)	1.3
含水量	3% max
吸油量	0.5—0.7cc/g
折射率	1.44
分解温度	800 °C

产品典型特性及推荐应用

- 通透性和相溶性佳
- 易消光适合于哑光体系
- 适合于肤感油漆
- 良好的抗划伤和自修复功能

Packaging

(20公斤包装)

Storage

Oligomer can be stored in steel containers.
Storage times up to 6-12months in closed original containers
are possible without influence to the product.
Storage temperature should not exceed 35°C.

Safety and service

如需要应用推荐配方及数据、TDS、MSDS等

请联系我司市场服务人员或E-mail:Bigchem@163.c



广州别格新材料科技有限公司

AD: 广州市番禺大道北555号节能科技园创新大厦719室

Phone : 020-87794545 (5Line) Fax :020-39283535 www.Bigchem.cn